


Bramac Divoroll

KOMPAKT+ 2S


Táto kvalitná, ale zároveň cenovo dostupná difúzna fólia, je vhodná na použitie pod strešné škridly, ako aj pod plechovú krytinu. Táto strešná fólia je opatrená dvoma integrovanými samolepiacimi pásmi, ktoré umožňujú utesnenie spoja lepením „prúžok na prúžok“.




HLAVNÉ VLASTNOSTI




Skvelý pomer ceny a výkonu pri zachovaní maximálnej funkčnosti.



Paropriepustná membrána umožňuje prechod vlhkosti zo strechy



Integrované samolepiace pásy umožňujú vytvorenie spoľahlivého homogénneho spoja



Plošná hmotnosť fólie.



MATERIÁLOVÉ ČÍSLO	ŠÍRKA	DĹŽKA	LEPIACI PÁS	FARBA	POČET VRSTVIEV	HMOTNOSŤ ROLE	MNOŽSTVO NA PALETE
540908	1.5 m	50 m	ANO	Zelená	3	11,4 kg	20 roliek / 1500 m ²

TECHNICKÉ INFORMÁCIE		Jednotka	Tolerancia [+/-]	Norma
Farba	zelená			
Počet vrstiev	3			
Plošná hmotnosť	145	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Dĺžka rolky	50	m	-0%	EN 1848-2
Šírka rolky	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Priamosť	< 30	mm na 10m		EN 1848-2
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne)	250	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priechne)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Ťažnosť (pozdĺžne)	60	%	-/+15	EN 12311-1
Ťažnosť (priechne)	75	%	-/+15	EN 12311-1
Odolnosť voči vytrhnutiu z klinca (pozdĺžna)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Odolnosť voči vytrhnutiu z klinca (priechna)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Rozmerová stabilita	2	%		EN 1107-2
Ohybnosť za nízkych teplôt	-20	°C		EN 1109
Ekvivalentná difúzna hrúbka s _d	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Metóda C
Vodotesnosť	W1	trieda		EN 1928:2000
Reakcia na oheň	E	trieda		EN 13501-1
Vodný stĺpec	>3000	mm		EN 20811
VLASTNOSTI PO UMELOM STARNUTÍ				EN17872
Vodotesnosť	W1	trieda		EN1928:2000
Pevnosť v ťahu (pozdĺžna)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priechna)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Ťažnosť (pozdĺžne)	40	%	-/+15	EN 12311-1
Ťažnosť (priechne)	50	%	-/+15	EN 12311-1
Test na hnaný dážď	splnené	tieda		TU Berlin
Priepustnosť vzduchu	<0.006	m3/(hxm2 x50Pa)		EN 12114
Teplotná odolnosť	-40 do +80	°C		
Maximálna UV stabilita	4	mesiace		EN1296
Doba zakrytia	4	týždne		EN1296

Produkt, technické normy a kódexy postupov sú neustále kontrolované. Vyhradujeme si právo meniť a dopĺňať produkty a informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete získať najnovšie informácie a ďalšie rady, obráťte sa na najbližší tím technických služieb alebo tím služieb zákazníkom. Ďalšie informácie nájdete aj na našej webovej stránke.

INFORMÁCIE O UDRŽATEĽNOSTI

Vyhlasenie výrobcu	REACH: Bramac Divoroll Kompakt +2S neobsahuje žiadne látky, ktoré by spĺňali kritéria REACH pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Plastifikátory: Bramac Divoroll Kompakt +2S je bez obsahu plastifikátorov a bez obsahu PFAS.
Recyklácia a likvidácia	Bramac Divoroll Kompakt +2S je možné likvidovať ako plast, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne postupy maipolácie alebo likvidácie.
Kódy odpadov EU	Prepravné balenie zmršťovacia fólia: 150102 Kartónové obaly a kartónové jadrá: 150101 Interzero číslo: 248961 Kód odpadu: 170904



interzero®



UDB/USB nach
Produktdatenblatt des
ZVDH ZVDH- Fachregel-
Klasse 3-5



Skladujte na suchom
mieste chránenom
pred vetrom, dažďom,
slnkom a teplom.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO
(predaj samostatne)



Divo Tape



Easy Tape



Superabsorbér
(Sealroll)



Tesniaca pena
pod kontralaty



Lepiaci tmel pre fólie