


Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S


Strechy, najmä tie s obytným priestorom, sa v letných mesiacoch vplyvom slnečného žiarenia často prehrievajú. S ohľadom na moderné stavebné návrhy a rastúce extrémne počasie sa tento problém stáva zásadným v mnohých krajinách. BMI vyvinulo a patentovalo špeciálnu strešnú fóliu Divoroll Universal Hyper, ktorá kombinuje univerzálnu vystuženú podstrešnú fóliu s metalizovanou priedušnou vrstvou umiestnenou uprostred. Táto inovatívna kombinácia poskytuje reflexný a chladiaci efekt, čím rieši kľúčové problémy pri inštalácii a prevádzke. Metalizovaný povrch je odolnejší voči korózii, čo zaručuje dlhodobú funkčnosť. Vďaka špeciálnemu prevedeniu je počas inštalácie minimalizovaný efekt oslnenia, ktorý by inak obmedzoval prácu pokrývačov. Reflexný výkon fólie je navýšený približne o 40 %, čo prispieva k nižším teplotám pod fóliou o 2–3 °C. Vďaka týmto vlastnostiam je Divoroll Universal Hyper 2S skutočne univerzálnym riešením, ktoré nielen zvyšuje účinnosť strechy, ale taktiež uľahčuje inštaláciu aj v náročných podmienkach.




HLAVNÉ VLASTNOSTI




**Reflexná fólia zaistujúca
vyšší komfort**



Aj napriek zníženému oslneniu, sa odporúča použiť ochranné okuliare



Paropriepustná a vodoodpudivá



Integrované samolepiace pásy umožňujú vytvorenie spoľahlivého homogénneho spoja

MATERIÁLOVE ČÍSLO	ŠÍRKA	DĹŽKA	LEPIACI PÁS	FARBA	POČET VRSTVIEV	HMOTNOSŤ ROLKY	MNOŽSTVO NA PALETE
58847	1.5 m	50 m	ÁNO	modrá	3	11,8 kg	20 roliek / 1500 m ²

TECHNICKÉ INFORMÁCIE		Jednotka	Tolerancia [+/-]	Norma
Farba	modrá			
Počet vrstiev	4			
Plošná hmotnosť	150	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Dĺžka rolky	50	m	-0%	EN 1848-2
Šírka rolky	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Priamosť	< 30	mm na 10m		EN 1848-2
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne)	450	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priechne)	390	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Ťažnosť (pozdĺžne)	20	%	-/+5	EN 12311-1
Ťažnosť (priechne)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Odolnosť voči vytrhnutiu z klinca (pozdĺžna)	340	N	-/+30	EN 12310-1
Odolnosť voči vytrhnutiu z klinca (priechna)	360	N	-/+30	EN 12310-1
Rozmerová stabilita	2	%		EN 1107-2
Ohybnosť za nízkych teplôt	-20	°C		EN 1109
Ekvivalentná difúzna hrúbka s _d	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Metóda C
Vodotesnosť	W1	trieda		EN 1928:2000
Reakcia na oheň	E	trieda		EN 13501-1
Vodný stĺpec	>3000	mm		EN 20811
VLASTNOSTI PO UMELOM STARNUTÍ				EN17872
Vodotesnosť	W1	trieda		EN1928:2000
Pevnosť v ťahu (pozdĺžna)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priechna)	340	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Ťažnosť (pozdĺžne)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Ťažnosť (priechne)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Tepelná vodivosť	λ = 0.22			
Tepelná kapacita	1400	J/kg/K		
Teplotná odolnosť	-40 / +80	°C		
Maximálna UV stabilita	4	Mesiace		EN1296
Doba zakrytia	6	týždňov		EN1296

Produkt, technické normy a kódexy postupov sú neustále kontrolované. Vyhradzujeme si právo meniť a dopĺňať produkty a informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete získať najnovšie informácie a ďalšie rady, obráťte sa na najbližší tím technických služieb alebo tím služieb zákazníkom. Ďalšie informácie nájdete aj na našej webovej stránke.

INFORMÁCIE O UDRŽATEĽNOSTI

Vyhlasenie výrobcu	REACH: Bramac Divoroll Universal Hyper 2S neobsahuje žiadne látky, ktoré by spĺňali kritéria REACH pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Plastifikátory: Bramac Divoroll Universal Hyper 2S je bez obsahu plastifikátorov a bez obsahu PFAS.
Recyklácia a likvidácia	Bramac Divoroll Universal Hyper 2S je možné likvidovať ako plast, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne postupy maipolácie alebo likvidácie.
Kódy odpadov EU	Prepravné balenie zmršťovacia fólia: 150102 Kartónové obaly a kartónové jadrá: 150101 Interzero číslo: 248961 Kód odpadu: 170904



interzero®



Skladujte na suchom mieste chránenom pred vetrom, dažďom, slnkom a teplom.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
(predaj samostatne)



Divo Tape



EasyTape



Suoerabsorbér (Sealroll)



Tesniaca pena pod konlaty



Lepiaci tmel pre fólie